

SAFARI

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ МЯГКОЙ КОЖИ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для создания тонкослойного покрытия, визуально и тактильно передающего эффект натуральной кожи. Возможно нанесение кистью, валиком или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

РАСХОД:

~8 м²/л при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Образует прочное, эластичное, паропроницаемое (дышащее) покрытие
- Легко наносится
- Микросферы создают приятный тактильный эффект
- Микросферы создают приятный тактильный эффект
- Обладает высокой адгезией
- Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Кожа»

- 1. Краску Safari нанести с помощью велюрового валика (ворс 12 мм) очень короткими разнонаправленными движениями, стараясьформировать равномерный слой.
- 2. Не дожидаясь высыхания, с помощью кельмы легко пригладить.

3. После высыхания первого слоя (как описано в п. 01-02) нанести второй слой материала и сформировать окончательный рисунок покрытия.

Покрытие «Нубук»

- 1. Краску Safari нанести с помощью велюрового валика (ворс 12 мм) очень короткими разнонаправленными движениями, стараясь формировать равномерный слой.
- 2. После высыхания первого слоя с помощью мелкозернистой абразивной губки легкими движениями пригладить шагрень.
- 3. После высыхания первого слоя (как описано в п. 01-02) нанести второй слой материала и сформировать окончательный рисунок покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer Грунт-краска Colore

Защитный лакBarriera

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: :1 час, при t=+20 °C и влажности 65%

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: : 0,8 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,03 мм Срок годности: 24 месяца

Состав: : вода, акриловая дисперсия, полимерные микросферы, целевые добавки

ТУ/Сертификаты: ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.